


ハードコートフィルム

【タイプ】
防汚、防指紋

【製品構成】
クリアHC層



【商品名】
SR


【特徴】
ハードコート性と打ち抜き適性を備え、防汚性・防指紋性を付与したタイプになります。
<接触角(水) 108°>

PET<50~250μm>

【用途】
ディスプレイ、タッチパネル

【タイプ】
低干渉

【製品構成】
クリアHC層




【商品名】
SS

【用途】
一般建材

PET<50~250μm>

【タイプ】
防曇

【製品構成】
クリアHC層



【商品名】
SAF


【特徴】
親水性のある防曇フィルムです。セルフクリーニング性があります。

PET<100μm>

【用途】
建材

【タイプ】
成型

【製品構成】
クリアHC層



【商品名】
SK6

【特徴】
IML成型に優れたハードコートフィルムです。

PET<125μm>

【用途】
携帯電話、ノートPCの外装

【物性】

品名	HAZE%	Tt%	Hardness	Steelwool abrasion
	JIS K7136	JIS K7361	JIS K5600	#0000
SR	0.3	91	2H	○
SS	0.4	90	H	○
SAF	0.7	91	H	○
SK6	0.4	91	H	△

※PETフィルムの厚みは任意に対応可能です。

※粘着層を付与することも可能です。

上記は測定値であり保証値ではございません。
本資料に記載されているデータ及び内容は充分信頼しうるものと考えておりますが、使用目的・使用条件等により相違する場合もございますので、予め事前に御確認のうえ御使用下さる様お願いいたします。

TOFCO2I

TOYOHOZAI CO.,LTD.

東洋包材株式会社コーティング事業部
〒101-0053
東京都千代田区神田美土代町5番地(第二日成ビル)
TEL. 03-3292-8571(代表) FAX. 03-3295-7367

TOYOHOZAI CO.,LTD. COATING DIVISION
NISSEI BLDG., 5, MITOSHIRO-CHO. KANDA,
CHIYODA-KU, TOKYO, 101-0053, JAPAN
PHONE: +81-3-3292-8571 FAX: +81-3-3295-7367